ПОЛИРУЮЩИЙСЯ АНТИФОУЛИНГ SILVER CRUISE

Техническая информация

Компоненты продукта: Silver Cruise Polishing Antifouling – однокомпонентный продукт

Фасовка: Фасовка: 0,75 л. 2,5 л

Описание продукта: Silver Cruise Polishing Antifouling эффективно предотвращает органические наросты: водросли и ракушки. Идельно для профессионального и любительского нанесения в соленой и пресной воде.

Применение

Это необрастающее покрытие рекомендуется спользовать на моторных и парусных лодках с скоростью до 30 узлов. Легкое нанесение, не требует шлифовки между слоями, увеличивает скорость лодки и экономит топливо.

Silver Cruise Polishing Antifouling Sea-Line® пожет быть нанесена на:

- ламинат
- сталь
- дерево

Не использовать на алюминии или цинковых поверхностях

Физико-химические характеристика:

Цвет:	Белый, Красный, Синий, Голубой, Черный
Степень глянца:	Матовый
Сухой остаток:	51%
VOC:	427 g/l среднее
VOC (EU):	286 g/l среднее EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Теоретический расход:	9 ~ 10 m^2/l (валиком) 3 ~ 5 m^2/l (распылением)
Толщина мокрого слоя (WFT):	98 µm (валиком) 196 µm (распылением)
Толщина Сухого слоя (DFT):	50 µm (выликом) 100 µm (рапылением)

Примечание: Воздействие влаги на свеже нанесенную противообрастающую краску может привести к изменению цвета. Изменение цвета является поверхностным и не влияет на другие свойства противообрастающей краски.
В связи с содержанием оксида меди допускается незначительная разница в оттенке отдельных партий противообрастающей краски.

Подготовка поверхности Проверьте овместимость Silver Cruise Polishing Antifouling Sea-Line® с прежним необрстающим покрытием на Вашей лодке. Не используйте поверх PTFE (Тефлон).
Поверхность должна быть чистой, сухой и температура должна быть выше точки росы для предотвращения возникновения конденсата на поверхности. Высокая влажность или конденсат в течениии 24 часов может вызвать помутнение поверхности. Удалите соль и другие загрязнения мойкой пресной водой под давлением. Зашлифуйте поверхность бумагой с градаций P80-120

В качестве подложки рекомендуется использовать:

- 2K Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line® - для ламината (стеклопластик)
- 2K Epoxy Anticorrosive 4:1 Sea-Line® - для стали
- 2K Epoxy Woodprimer 10:4 Sea-Line® - для дерева
- 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® -для ламината, стали и дерева

Метод нанесения: валик, кисть, распыление (только профессиональное применение)

Рекомендуемое количество слоев - 1-2 слоя
Толщина Сухого слоя (DFT): 100 µm

ПОЛИРУЮЩИЙСЯ АНТИФОУЛИНГ SILVER CRUISE

Техническая информация

В местах наибольшего обрастания (ватерлиния) и острых кромках (корма, киль, скулы…) рекомендуется нанести дополнительный слой необрастающего покрытия

Безвоздушное нанесение:

Минимальная температура для нанесения: +5°C

- Нанесите 1 слой 196 µm мокрого слоя
- Размер сопла: 517 - 521
- Рабочее давление: 176-220 bar / 2500-3200 psi

Разбавление: Не рекомендуется

Примечание: При высоких температурах и необходимости разбавления противообрастающей краски, рекомендуется максимальное разбавление 0-5% (по объему).
Разбавление и способ нанесения влияет на толщину слоя противообрастающей краски.
Следует обратить особое внимание на получение толщины слоя (100 µm DTF), обеспечивающей эффективность ротивообрастающей краски.

Высыхание поверности:	**23°C**	**15°C**	**5°C**
Сухой на отлип:	30 минут	45 минут	1 час
Перекрытие следующим слоем:	Минимум 6 часов	Минимум 10 часов	Минимум 16 часов
Время до спуска в воду:	Минимум 4 час	Минимум 6 часов	Минимум 8 часов
Время до погружения:	Макс. 6 месяцев	Макс. 6 месяцев	Макс. 6 месяцев

Данные интервалы указаны только в качестве рекомендации. Время высыхания может быть больше и меньше в зависимости от толщины, вентиляции, влажности и т.д.

Дальнейшие дествия: Максимамальный интервал до спуска в воду после нанесения Silver Cruise polishing составляет 6 месяцев.
Если спуск планируется через 6-12 месяцев, то поверхность должна быть зашлифована P220. Спуск после 12 месяцев - поверхность должна быть зашлифована P220и нанесен новый слой необрастающего покрытия.

Хранение: Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых банках, при температуре между 5-35 °C, вдали от открытого огня, нагревателей и прямого солнечного света.

Сразу плтно закрывайте банку после использования.

Меры предосторожности: Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Срок годности 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантия качества Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро